



## TURMOCOR DFW 60



Tisak: 25. 09. 23

**TURMOCOR DFW 60** stvara čvrsti film od voska koji je otporan na morsku vodu i štiti od agresivne kemijske atmosfere.

### Posebna svojstva:

- Izvrsna zaštita od korozije
- Visoka otpornost na oksidaciju
- Visoka otpornost na starenje
- Visoki afinitet na metal
- Vrlo dobra otpornost ne medije

Osobine proizvoda	Vrijednost	Mjera	Norma/Standard
Boja	smeđa		
Gustoća pri 20°C	0,81	g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Točka vrijanja	145	°C	
Plamište	cca. 40	°C	DIN EN ISO 2592
Ispitivanje soli prskanjem	>300	h	DIN 50021
Debljina filma	cca. 25	µm	

### Primjena

Dugotrajna zaštita od korozije za zaštitu strojeva, cijevi i rezervnih dijelova.

Period sušenja je oko 90 minuta. Iskorištenje je oko 60 g / m<sup>2</sup>.

Za različite primjene **TURMOCOR DFW 60** moguće je razrijediti u otapalima poput bijelog spirita ili sličnog.

### Originalna pakiranja:

6 x 5 l, 20 l, 60 l, 200 l

