



TURMOGREASE HDC 2

K P 2 N -30



Tisk: 1. 01. 24

TURMOGREASE HDC 2 je mast sa kalcij sulfonatnim kompleksnim sapunom i bazirana na mineralnom ulju sa izuzetnom opstojnošću na vodu i medije. Kod stalnog utjecaja vode mast se nikada ne ispire ii ne miješa vodom.

Posebna svojstva:

- Visoka nosivost
- Visoki afinitet prema metalima
- Idealna radna stabilnost i otpornost na vodu
- Dobra frakcija i ponašanje zaštite od habanja
- Izvanredna svojstva pri visokim temperaturama
- Vrlo dobra zaštita od korozije
- Može se crpiti u sustavima centralnog podmazivanja

Osobine proizvoda	Vrijednost	Mjera	Norma/Standard
Boja	smeđa		
Gustoća pri 20°C	0,99	g/cm ³	DIN EN ISO 2811-1
Temperaturno područje uporabe kratkotrajno	-30 do +150 do 200	°C	
Zguščivač	Ca sulfonatni kompleks		
Bazno ulje	Mineralno ulje		
Viskoznost baznog ulja pri 40°C	470	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Viskoznost baznog ulja pri 100°C	33	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Radna penetracija	265 - 295		DIN ISO 2137
NLGI gradacija	2		DIN 51818
Kapljište	>250	°C	DIN EN ISO 2176
Otpornost na vodu	1 - 80		DIN 51807
Korozijska zaštita (SKF-Emcor)	0 / 0		DIN 51802
Faktor vrtnje (n x dm)	300.000	mm/min	
Test 4 kuglice (VKA)	5500 / 6000	N	DIN 51350

Upotreba:

TURMOGREASE HDC 2 je posebno upotrebljiva za kotrljajuće i klizne ležajeve kod vibracija, šok i tlačnog stresa, posebno pri povišenoj temperaturi i opterećenju ležaja, transportni lanci, sušare, kamenolomi, visoko opterećeni bageri (kopači), drobilice, strojevi za preradu sirovina i ventilatori.

TURMOGREASE HDC 2 se koristi za kotrljajuće i klizne ležajeve za male i srednje brzine u metalnoj industriji, rudarstvu i drvnoj industriji.

Originalna pakiranja

20 x 400 g, 6 x 1 kg, 5 kg, 25 kg, 180 kg

