



TURMOTEMP II/400 KL

K P F K 2 U -30



Tisak: 7. 03. 24

TURMOTEMP II / 400 KL je višenamjenska mast na bazi perfluoriranih polieterskih ulja. Ova ulja su u potpunosti zasićena i pokazuju optimalnu oksidacijsku i toplinsku stabilnost.

Posebna svojstva:

- Nema oticanja plastomera i elastomera
- Dug životni vijek na visokim temperaturama
- Bez silikona
- Visoka otpornost na kemikalije
- Niski gubici od isparavanja
- Vrlo dobra nosivost

Osobine proizvoda	Vrijednost	Mjera	Norma/Standard
Boja	bijela		
Gustoća pri 20°C	1,99	g/cm ³	DIN EN ISO 2811-1
Temperaturno područje uporabe	-30 do 260	°C	
Zgušćivač	PTFE		
Bazno ulje	PFPE		
Viskoznost baznog ulja pri 40°C	400	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Viskoznost baznog ulja pri 100°C	38	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Radna penetracija	265 - 295		DIN ISO 2137
NLGI gradacija	2		DIN 51818
Kapljište	nema	°C	DIN EN ISO 2176
Otpornost na vodu	0 - 90		DIN 51807
Korozijska zaštita (SKF-Emcor)	0 / 0		DIN 51802
Faktor vrtnje (n x dm)	300.000	mm/min	
Pokretni/radni moment na -20°C	194 / 106	nMn	ASTM D 1478
Test 4 kuglice (VKA)	8.000 / 8.500	N	DIN 51350

Područje primjene

Područja primjene uključuju dugotrajne podmazane ležajeva i vodilica. Kotači lanca, ležajevi na povratnim valjcima, valjci u strojevima za razvlačenje filmova, transporterima, kalendarima i ventilatorima.

Prije nanošenja **TURMOTEMP II/400 KL** površine temeljito očistiti posebnim deterdžentima kao što je **TURMOTEMPOIL 480**, aceton, izopropilni alkohol ili slični proizvodi. Svojstva podmazivanja postići će se samo na čistim i suhim materijalima.

ORIGINALNA PAKIRANJA:

100 g tube, 100 ml tube, 800 g kartuše, 1 kg, 25 kg, 50 kg

