



## TURMOTEMP II/400 OX

K FK 2 T -30



Tisak: 6. 01. 24

**TURMOTEMP II/400 OX** je klizno sredstvo i mazivo za područje kisika.

**TURMOTEMP II/400 TURMOTEMP M 802** je BAM \*-odobrena za uporabu kod fittinga i drugih aplikacija u području kisika.

\* BAM je kratica za njemačkog Saveznog instituta za istraživanje i testiranje materijala.

### BAM-No. 21019261-I

Pritisak kisika do max 60°C= max 120 bar

### Posebna svojstva:

- Neutralan prema većini materijala poput metala, plastike i elastomera
- Niska točka tečenja
- Visoka nosivost
- Visoka otpornost na kemikalije
- Visoka otpornost na temperaturu

Osobine proizvoda	Vrijednost	Mjera	Norma/Standard
Boja	bijela		
Gustoća pri 20°C	2,12	g/cm <sup>3</sup>	DIN EN ISO 2811-1
Temperaturno područje uporabe	-30 do 220	°C	
Zguščivač	PTFE		
Bazno ulje	PFPE		
Viskoznost baznog ulja pri 40°C	170	mm <sup>2</sup> /s	DIN EN ISO 3104
Viskoznost baznog ulja pri 100°C	19	mm <sup>2</sup> /s	DIN EN ISO 3104
Radna penetracija	265 - 295		DIN ISO 2137
NLGI gradacija	2		DIN 51818
Kapljište	nema	°C	DIN EN ISO 2176
Otpornost na vodu	0 - 90		DIN 51807
Test 4 kuglice (VKA)	3.000 / 3.200	N	DIN 51350

### Upotreba:

**TURMOTEMP II/400 OX** se koristi za podmazivanje ventila i brtvenih elemenata kao i kliznih staza u kontaktu s kisikom.

Područje kisika u proizvodnji čelika, u medicinskoj opremi, opremi za ronjenje, kao i na valjnim ležajevima u postrojenjima kisika.

Prije primjene **TURMOTEMP II/400 OX** temeljito očistite površine. Svojstva maziva će se postići samo na čistim i suhim površinama.

**BAM** ispitivanje pojedinih proizvodnih serija može se naručiti na zahtjev kupca.

### Originalna pakiranja

100 g tube, 190 g tube, 800 g patrone, 1 kg

