



TURMOTEMP II/400 RS 2

K P FK 2 U -40



Tisak: 22. 02. 24

TURMOTEMP II / 400 RS 2 je višenamjenska mast na bazi perfluoriranih polieterskih ulja. Ova ulja su u potpunosti zasićena i pokazuju optimalnu oksidacijsku i toplinsku stabilnost.

TURMOTEMP II / 400 RS 2 je 2probitny H1 registriran kao mazivo za koje se tehnički ne može izbjeći slučajni kontakt s hranom.

Posebna svojstva:

- Nema oticanja plastomera i elastomera
- Dug život na visokim temperaturama
- Mali gubitak od isparavanja
- Visoka otpornost na kemikalije
- Vrlo dobra nosivost
- Dugo i trajno podmazivanje u ekstremnim uvjetima

Osobine proizvoda	Vrijednost	Mjera	Norma/Standard
Boja	bijela		
Gustoća pri 20°C	1,9	g/cm ³	DIN EN ISO 2811-1
Temperaturno područje uporabe	-40 do 260	°C	
Zguščivač	PTFE		
Bazno ulje	PFPE		
Viskoznost baznog ulja pri 40°C	550	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Viskoznost baznog ulja pri 100°C	49,1	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Radna penetracija	265 - 295		DIN ISO 2137
NLGI gradacija	2		DIN 51818
Kapljište	nema	°C	DIN EN ISO 2176
Otpornost na vodu	0 - 90		DIN 51807
Korozivna zaštita (SKF-Emcor)	0 / 0		DIN 51802
Faktor vrtnje (n x dm)	300.000	mm/min	
Test 4 kuglice (VKA)	8.000 / 8.500	N	DIN 51350

Primjena

Područja primjene uključuju dugotrajne podmazane ležajeva i vodilica. Kotači lanca, ležajevi na povratnim valjcima, valjci u strojevima za razvlačenje filmova, transporterima, kalendarima i ventilatorima.

Molimo zapamtite:

Čistite otvorene površine sa deterdžentima kao što je Dispergens MC, aceton ili izopropanol-alkohol ili slični proizvodi. **Završno čišćenje napravite sa Turmotempoil 480.** Maziva svojstva će jedino biti ostvarena na potpuno čistim i suhim materijalima.

ORIGINALNA PAKIRANJA:

100 ml tube, 190 g tube, 800g, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg, 50 kg



EAC

#CC0420540